

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA PREMIUM

**Descrição:** Universo Textura Acrílica Rústica Premium é um produto acrílico, que possui em sua fórmula grandes partículas de cristais, que proporcionam um efeito riscado com veios profundos e irregulares, proporcionando um efeito decorativo moderno e sofisticado. Pode ser utilizado em paredes internas e externas\*, devido a sua alta resistência à abrasão, ótima aderência e ser **hidrorrepelente**. Devido a sua consistência proporciona alto poder de enchimento, possibilitando disfarçar as imperfeições da superfície.

É indicada para revestimento de superfícies de alvenaria e blocos de concreto, proporcionando um efeito rústico e dispensando o uso da massa corrida ou acrílica. Aplique a Textura com a desempenadeira de aço de modo uniforme em áreas de no máximo 2m<sup>2</sup> por vez, em seguida passar a desempenadeira plástica em sentido vertical várias vezes, obtendo-se assim o efeito riscado. Em superfícies externas\*: Deverá ser aplicado, 2 demãos de Tinta de Acabamento.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Branco

Peso Específico: 1,78 - 1,92

Ponto de Fulgor: >100° C

Baixa Toxicidade

**Classificação:** Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.6.3

### Informações Técnicas

**Composição:** Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagem: 25Kg

### Rendimento:

Lata e balde 25kg - até 10m<sup>2</sup> / demão.

Variável conforme a espessura na aplicação, irregularidade da superfície e condições climáticas.

### Aplicação:

Despenadeira de aço e desempenadeira plástica.

Secagem toque: 1h

Entre demãos: 4h

Final: 12h

A secagem pode variar conforme a espessura aplicada ou pelas condições climáticas.

**Diluição:** Pronta para uso

**Demãos:** Uma demão

**Obs:** Havendo a necessidade em usar mais de uma embalagem deve-se utilizar o mesmo lote.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas c/ água e sabão.



**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança durante o lixamento e aplicação da tinta.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

**Concreto e Reboco novo:** Aguardar secagem e cura no mínimo 30 dias e aplicar Universo Selador Acrílico.

**Blocos de Cimento:** Nivelar os espaços formados pelas juntas com reboco, após secagem e cura 30 dias, aplicar Universo Selador Acrílico.

**Superfícies brilhantes ou acetinadas:** Lixar até a perda total do brilho e eliminar o pó com pano umedecido com água.

**Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas:** Raspar e remover o máximo possível as partes soltas, lixar e eliminar o pó e aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes.

**Partes mofadas:** Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.

**Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

### CUIDADOS:

Evite expor a superfície Texturizada a esforços durante 5 dias após a aplicação, pois a película estará em processo de cura.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante a aplicação.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada a de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

### Maiores informações

Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655

### SUORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX

Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

