

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

### UNIVERSO ACRÍLICO PREMIUM SEMIBRILHO

**Descrição:** Universo Acrílico Premium Semibrilho é uma tinta de alta performance, excelente cobertura e durabilidade, de baixo odor e secagem rápida. Indicada para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massas, texturas, concretos, fibrocimento, gesso e drywall.

**Obs.:** Não se recomenda a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados pelo fabricante. Usar somente concentrados comercializados por Universo Tintas.

#### Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 85 - 115 KU

Peso Específico: 1,00 - 1,23

Ponto de Fulgor: >100° C

Baixa Toxicidade.

**Classificação:** Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.1 - Produto em conformidade com a norma NBR 15079.

**Composição:** Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos, aditivos especiais, biocidas e água.

#### Informações Técnicas:

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens disponíveis: 18L e 16L / 3,6L e 3,2L / 900ml e 800ml

Rendimentos: até 350m<sup>2</sup> demão/ lata 18L ou 311m<sup>2</sup> demão /lata 16L  
até 70m<sup>2</sup> demão/ galão 3,6L ou 62m<sup>2</sup> demão /galão 3,2L  
até 17m<sup>2</sup> demão/quarto 900ml ou 15m<sup>2</sup> demão /quarto 800ml

#### Aplicação:

Rolo de lã, pincéis e airless.

Secagem toque: 1h

Entre demãos: 4h

Final: 12h

#### Diluição:

Diluir com água limpa

1ª demão superfícies não seladas de gesso, massa corrida ou acrílica diluir com 30% de água limpa. Demais demãos ou repintura diluir de 10% a 20% com água limpa. Para Airless diluir de 10% a 20% com água limpa.

**Demãos:** Duas a Três demãos são recomendadas para atingir a cobertura adequada. Porém a cor, o tipo e o estado da superfície, pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

**Limpeza:** Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.



#### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:



**Reboco, concreto e blocos novos:** Aguardar a cura e secagem por 30 dias. Aplicar Universo Selador Acrílico antes da tinta.

**Gesso / Drywall:** Superfícies novas não seladas aplicar como fundo Universo Tinta para Gesso & Drywall.

**Superfície caiada ou c/partículas soltas / fibrocimento:** Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.

**Imperfeições rasas:** Corrigir com Universo Massa Corrida para interior (áreas não molháveis) ou Universo Massa Acrílica para exterior, lixar para nivelar e aplicar como fundo uma demão de tinta diluída com 30% de água.

**Imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias, aplique o Universo Selador Acrílico nos pontos corrigidos antes da tinta.

**Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

**Mofo:** Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1), deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.

Obs. Recomendamos aplicar como fundo uma demão de tinta acrílica fosca antes do acrílico semibrilho ou acetinado e dependendo da cor e do estado da superfície poderão ser necessárias demãos adicionais.

A tinta apresenta uma melhor cobertura quando a superfície a ser pintada for da mesma tonalidade da cor a ser utilizada como acabamento. Para evitar falhas na cobertura da tinta durante a aplicação, é necessário verificar se a superfície não apresenta arranhões provocados por batidas de móveis, riscos de lápis ou canetas, marcas de quadro, sujidades por solas de sapatos, manchas causadas por chá, café ou suco e pequenas correções realizadas com massa corrida ou acrílica sem prévia preparação.

### PRECAUÇÕES

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

### DICAS

Recortes: Para um perfeito acabamento, pinte horizontalmente a partir do canto com algumas pinceladas e depois, suavize na vertical com uma pincelada longa. Próximo ao teto, use o pincel para pintar ao longo das bordas. Evite executar as pinceladas isoladamente, procure fazê-las simultaneamente à pintura.

Pintura de Tetos: Faça a aplicação em faixas, repintando sobre a borda úmida anterior; isto evita marcas na pintura. Use um extensor para facilitar o trabalho, este equipamento agrega rapidez e precisão na aplicação da tinta. **Prefira os rolos anti-respingo para superfícies lisas.**

### INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO

A superfície só poderá ser lavada 14 dias (Acabamento semibrilho) após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; Pingos de água isolados ou chuvas podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranjas podem sofrer desbotamento acelerado quando expostas a raios UV.



**Maiores informações**

**Entre em contato com nosso departamento técnico 08007711655**

**SUPORTE AO MÉDICO**  
ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX



Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110



Av. Alberto Jafet, 400 • 09951-110 • Diadema • SP  
Tel.: (11) 4072 56 55 • [www.universotintas.com.br](http://www.universotintas.com.br)