

## **BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO**

EMBORRACHADA ULTRA FLEXÍVEL  
ACRÍLICO PREMIUM UNIVERSO

**Classificação:** Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.8

**Descrição:** Emborrachada Ultra Flexível Acrílico Premium Universo é uma tinta elástica de alta qualidade, indicada para pintura e repintura principalmente de superfícies externas de reboco e pode ser aplicada sobre Massa Acrílica Universo, deixando as paredes impermeáveis. Protege a superfície contra as infiltrações causadas por fissuras de até 0,2 mm. Possui alta resistência contra ações da maresia, do sereno, das chuvas, do mofo, das algas e da umidade do ar. Possui acabamento fosco e proteção contra ação do sol, da poluição e demais intempéries.

### **Propriedades físico-químicas**

Cor: 9 cores

Viscosidade: 89 - 97 KU

Peso Específico: 1,28 - 1,35

Ponto de Fulgor: >100° C

### **Informações Técnicas**

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, biocidas, aditivos especiais e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagem: 3,6L e 18L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

### **Informações de Aplicação**

Diluir com água

**Diluição:** Pronto para uso / Demais demãos ou sobre repintura em bom estado aplicar sem diluição. Se utilizado como fundo selador, diluir com 30% de água e mais 3 demãos para acabamento.

Rendimento: até 32m<sup>2</sup> galão/demão

**Demãos:** Deve ser aplicado no mínimo 3 demãos para atingir a resistência e proteção as trincas e fissuras. Não recomendamos aplicar a tinta sobre texturas hidrorrepelentes recém aplicadas ou que ainda apresentem hidrorrepelencia. Homogeneizar o produto antes de aplicar.

**Aplicação:** Rolo de lã, pincel ou trincha.

Secagem toque: 2 h

**Limpeza:** Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Entre demãos: 4 h

Final: 24 h

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico



## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Obs.: bolhas e descascamentos podem ocorrer se houver falhas na impermeabilização das paredes.

**Superfícies novas de reboco, concreto e blocos:** Aguardar a cura e secagem por 30 dias.

**Superfície caiada ou com partículas soltas e fibrocimento:** Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, aplicar Fundo Preparador de Paredes Universo.

**Imperfeições rasas:** Corrigir com Massa Acrílica Universo para exterior, lixar para nivelar.

**Imperfeições profundas:** Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias.

**Fissuras de até 0,2mm:** Aplicar Emborrachada Ultra Flexível Acrílico Premium Universo com pincel ou trincha sem diluir, sobre as fissuras.

**Superfícies com umidade:** corrigir de maneira adequada com impermeabilizante.

**Superfícies muito lisas ou brilhante:** Devem ser lixadas até a eliminação total do brilho antes de iniciar a pintura.

**Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem.

**Mofo:** Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1),deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem.

**Remoção de sujeiras:** No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro, em seguida limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento fosco original.

## PRECAUÇÕES

Evite pintar em dias chuvosos. Procure usar em temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.Condições climáticas menos favoráveis, podem causar o retardamento da secagem e cura do produto. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta. Após aberta a embalagem , o produto poderá sofrer alteração de performance nas sobras guardadas não utilizadas.

## DICAS

**Recortes:** Para um perfeito acabamento, pinte horizontalmente a partir do canto com algumas pinceladas e depois, suavize na vertical com uma pincelada longa. Próximo ao teto use o pincel para pintar ao longo das bordas. Evite executar as pinceladas isoladamente, procure fazê-las simultaneamente à pintura. Tintas Elastoméricas apresentam sensibilidade a objetos cortantes ou pontiagudos.

## SUPOORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

