

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

MASSA CORRIDA UNIVERSO

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.7.2 - Produto em conformidade com a norma NBR 15348.

Descrição: Massa Corrida Universo tem grande poder de enchimento, ótima aderência, fácil aplicação e lixamento. Indicada para corrigir e nivelar pequenas imperfeições de paredes internas (**áreas não molháveis**), proporcionando um acabamento liso.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca

Consistência: 5,8 - 7,0 cm

Peso Específico: 1,67 - 1,74

Ponto de Fulgor: >100° C

Informações Técnicas

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagem: 27Kg, 24Kg, 6Kg e 1,5Kg.

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação

Rendimento:

7,8m² a 9,8m² galão/demão

Diluição: Pronta para uso

Aplicação: Espátula ou desempenadeira de aço.

Demãos: 2 a 3 aplicadas em camadas finas. Lixar entre demãos.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 min

podendo variar conforme a espessura da camada aplicada.

Entre demãos: 3 h

Final: 4 h

Recomendações: Após aplicação da Massa Corrida evite expor a superfície a esforços sem antes aplicar tinta para acabamento final. Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Reboco novo: Aguardar secagem e a cura no mínimo 30 dias e aplicar direto sobre o reboco em camadas finas.

Superfícies pintadas, brilhantes ou acetinadas: Lixar até a perda total do brilho e eliminar o pó com pano umedecido com água.

Concreto, tijolo aparente, gesso, blocos de concreto: Aguardar secagem e cura no mínimo 30 dias. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Universo, seguindo as orientações contidas na embalagem.

Reboco fraco, superfícies caiadas, superfícies com partes soltas: Raspar e remover o máximo possível as partes soltas, eliminar o pó e aplicar Fundo Preparador de Paredes Universo, seguindo as orientações contidas na embalagem.

Partes mofadas: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

CUIDADOS

Após aplicação da Massa Corrida evite expor a superfície a esforços sem antes aplicar tinta para acabamento final.

Evite aplicar em dias chuvosos. Procure usá-la com temperatura ambiente entre 10C° e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

OBS.

Muito embora seja prática comum a aplicação da Massa Corrida sobre superfície de madeira, este procedimento não é recomendado pelo fabricante.

Para acabamentos com Tinta Acrílica Acetinada ou Semibrilho, recomendamos aplicar sobre a Massa, uma demão de Fundo Preparador de Paredes Universo, para minimizar ou solucionar os efeitos de diferenças de absorção.

SUPORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

